

# *Crown Kitchen&Bathroom Matt Emulsion*

## Drėgmei atsparūs vidaus dažai

<b>TECHNINĖ INFORMACIJA</b>	
<b>Aprašymas</b>	Itin tvirta, vandens pagrindu pagaminta, dėmėms ir garams atspari matinė emulsija su papildoma „Mouldguard“ (priešpelėsinė) technologijos apsauga. Skirta vidaus sienų ir lubų dažymui. Pagamintą naudojant unikalią „Breatheasy“ formulę, 99 % be tirpiklių ir beveik bekvapo.
<b>Blizgumo laipsnis</b>	Matinis
<b>Išeiga (vienam sluoksniui)</b>	12m <sup>2</sup> /1ltr
<b>Spalva</b>	Balta
<b>Darbo įrankiai</b>	Teptukas, volelis, purkštuvas. Orinis purškimas: minimalus slėgis 138 bar. (2000lb. in <sup>2</sup> ). Purkštuko dydis: 0.38mm - 0.46mm
<b>Džiūvimo laikas</b>	Rekomenduojama temperatūra 20°C ir drėgnumas 50% RH: 2 val. Galima perdažyti – po 4 h. Pilnas subrendimas ir atsparumas - 3 sav.
<b>Skiediklis ir įrankių valymas</b>	Įrankiai plaunami šiltame vandenyje. Dažai neskiedžiami.
<b>Sandėliavimas</b>	Produktas laikomas vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje atokiau nuo šildymo prietaisų. Nelaikyti arti maisto, ar maistui skirtų indų. Nesandėliuoti produkto žemesnėje nei +10°C temperatūroje! Saugoti nuo užšalimo!
<b>Apribojimai</b>	Negalima dažyti kai oro temperatūra žemesnė nei 8°C ir santykinė oro drėgmė didesnė nei 80%.
<b>Dažų sudėtis</b>	Titano dioksidas, vinilacetato kopolimeras.
<b>Pakuotės</b>	2,5 L
<b>Gamintojas</b>	Crown Paints Ltd, P.O.Box 37, Hollins Road, Darwen Lancashire BB3 OBG, Didžioji Britanija.

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,  
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. [dazmeta@gmail.com](mailto:dazmeta@gmail.com)**