

Crown Midsheen Vinyl Emulsion

Plaunami pusiau matiniai dažai

TECHNINĖ INFORMACIJA	
Atsparumas trinčiai	I klasė.
Aprašymas	Labai gero dengiamumo, gerai plaunami emulsiniai dažai vidinėms sienoms ir luboms. Tinka dažomiems ir stiklo audinio tapetams dažyti. Tvirti, atsparūs nusidėvėjimui, puikiai dengia, ilgai neblunka. Nudažytą paviršių galima plauti higieninėmis plovimo priemonėmis, naudojant švelnias medžiagas. Vandens pagrindu, pusiau matiniai.
Blizgumo laipsnis	Pusiau matinis
Išėiga (vienam sluoksniui)	Iki 14m ² /1ltr
Spalva	Balta bei tonuojami pageidaujamos spalvomis.
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis, purkštuvai. Orinis purškimas: minimalus slėgis 138 bar. (2000lb. in ²). Purkštuko dydis: 0.38mm - 0.46mm
Džiūvimo laikas	Rekomenduojama temperatūra 20°C ir drėgnumas 50% RH: 1-2 val. Galima perdažyti – po 4 h. Pilnas subrendimas ir atsparumas - 3 sav.
Skiediklis ir įrankių valymas	Vanduo. Esant poreikiui dažus pirmam sluoksniui galima skiesti 10% - 20% pagal dažų tūrį. Antras sluoksnis dažomas neskiestais dažais.
Sandėliavimas	Produktas laikomas vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje atokiau nuo šildymo prietaisų. Nelaikyti arti maisto, ar maistui skirtų indų. Nesandėliuoti produkto žemesnėje nei +10°C temperatūroje! Saugoti nuo užšalimo!
Apribojimai	Negalima dažyti kai oro temperatūra žemesnė nei 8°C ir santykinė oro drėgmė didesnė nei 80%.
Pakuotės	2,5 L; 5 L; 10 L.
Gamintojas	Crown Paints Ltd, P.O.Box 37, Hollins Road, Darwen Lancashire BB3 OBG, Didžioji Britanija.

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com**