

# *Fleetwood Ceiling Paint*

## Ultra matiniai dažai luboms

<b>TECHNINĖ INFORMACIJA</b>	
<b>Aprašymas</b>	Ultra matiniai emulsiniai dažai lubų dažymui. Aukštos kokybės emulsiniai dažai, pasižymintys dideliu baltumu ir matiškumu, geru padengimu bei išeiga. Dažų sudėtyje yra kondicionieriaus – dažai ilgiau džiūsta, lengviau bei lygiau išsilieja.
<b>Blizgumo laipsnis</b>	Matinis
<b>Išeiga (vienam sluoksniui)</b>	12m <sup>2</sup> /1ltr
<b>Spalva</b>	Briliantinio baltumo
<b>Darbo įrankiai</b>	Teptukas, volelis, purkštuvas. Orinis purškimas: minimalus slėgis 138 bar. (2000lb. in <sup>2</sup> ). Purkštuko dydis: 0.38mm - 0.46mm
<b>Džiūvimo laikas</b>	Rekomenduojama temperatūra 20°C ir drėgnumas 50% RH. Sausas priliesti – po 30 min. Galima perdažyti – po 2-3 h. Pilnas subrendimas ir atsparumas - 3 sav.
<b>Skiediklis ir įrankių valymas</b>	Vanduo. Esant poreikiui dažus pirmam sluoksniui galima skiesti 10% - 20% pagal dažų tūrį.
<b>Sandėliavimas</b>	Produktas laikomas vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje atokiau nuo šildymo prietaisų. Nelaikyti arti maisto, ar maistui skirtų indų. Nesandėliuoti produkto žemesnėje nei +10°C temperatūroje! Saugoti nuo užšalimo!
<b>Apribojimai</b>	Negalima dažyti kai oro temperatūra žemesnė nei 10°C ir santykinė oro drėgmė didesnė nei 80%.
<b>Rišančioji medžiaga</b>	Vinilo polimero emulsija.
<b>Pakuotės</b>	3 L; 5 L; 10 L.
<b>Gamintojas</b>	Fleetwood Paints Ltd. Virginia, Co Cavan, Ireland

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,  
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. [dazmeta@gmail.com](mailto:dazmeta@gmail.com)**