

Statybinis lateksinis polimerinis glaistas

TECHNINĖ INFORMACIJA	
Aprašymas	Gerai pertrintas, lengvai tepamas ir išlyginamas, greitai džiūstantis, paruoštas naudojimui lateksinis statybinis glaistas. Džiūstant nesitraukia ir nesutrūkinėja, gerai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaistas nepavojingas žmogaus sveikatai ir aplinkai. Naudojamas pastatų vidaus apdailos darbams: betoninių, tinkuotų, gipskartonio plokščių ir kitų mineralinių paviršių išlyginimui prieš dažymą vandeniniais dispersiniais dažais bei tapetavimą.
Išėiga (vienam sluoksniui)	~0,2-0,5 kg/m ² (priklauso nuo paviršiaus nelygumo).
Spalva	Balta
Darbo įrankiai	Glaistiklis
Džiūvimo laikas	Galima šlifuoti po 3-4 val. (1 mm sluoksnis išdžiūsta per 24 val.) 1 mm sluoksnis pilną tvirtumą įgauna per 28 paras esant ne žemesnei kaip +8 °C temperatūrai bei (35–80)% santykiniam oro drėgnumui.
Įrankių valymas	Vanduo
Sandėliavimas	Laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio. Saugojimo temperatūra nuo +5 °C iki +25 °C
Apribojimai	Naudojant pirminiam sluoksniui lateksinį glaistą, baigiamajam sluoksniui rekomenduojama naudoti glaistą su marmuro užpildu.
Pakuotės	1,8 Kg; 5 Kg; 17 Kg.
Gamintojas	UAB "Rubinta ir Ko", P. Lukšio g. 18, Vilnius

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com**