

Dažai Ariva VD-P

Plaunami matiniai dažai sienoms

TECHNINĖ INFORMACIJA	
Atsparumas trinčiai	II klasė.
Aprašymas	Padengia paviršių vienodu, greitai džiušančiu, atspariu plovimui sluoksniu. Nudažytą paviršių lengva plauti. Dažai skirti tinko, plytų mūro, betono, gipso kartono, tapetuotų, anksčiau dažytų ir kitokių mineralinių paviršių dažymui.
Blizgumo laipsnis	Matinis
Išeiga (vienam sluoksniui)	12-14m ² /1ltr
Spalva	Balta bei tonuojami pageidaujamos spalvomis.
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis, purkštuvai. Orinis purškimas: minimalus slėgis 138 bar. (2000lb. in ²). Purkštuko dydis: 0.38mm - 0.46mm
Džiūvimo laikas	Rekomenduojama temperatūra +20±3°C: 1 val. Galima perdažyti dažams išdžiūvus, bet ne anksčiau kaip po 1,5-2 val. Pilnas subrendimas ir atsparumas - 3 sav.
Skiediklis ir įrankių valymas	Dažus galima skiesti vandeniu. Dažant pirmą kartą iki 10% tūrio, antrą kartą iki 5 % tūrio.
Sandėliavimas	Produktas laikomas vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje atokiau nuo šildymo prietaisų. Nelaikyti arti maisto, ar maistui skirtų indų. Nesandėliuoti produkto žemesnėje nei +5°C temperatūroje! Saugoti nuo užšalimo!
Apribojimai	Negalima dažyti kai oro temperatūra žemesnė nei 5°C ir santykinė oro drėgmė didesnė nei 75%.
Pakuotės	1 L; 3 L; 5 L; 10 L.
Gamintojas	UAB „ARIVĖJA“, J. Janonio g. 13, Panevėžys.

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com**