

Crown T-WASH

Pasyvinimo skystis

T-WASH yra ésdinantis tirpalas, skirtas dažant galvanizuotus (cinkuotus) paviršius prieš gruntavimą. Nutepus šiuo tirpalu galvanizuotą paviršių, įvyksta cheminė reakcija kuri užtikrina grunto sukibimą su pagrindu.

Dažyti 1 kartą. Nutepus paviršių, jis būtinai turi pajuoduoti. Jei kai kurios paviršiaus vietos nepajuoduoja, tas vietas pertepkite iš naujo.

Džiūvimo laikas 2 val. Per 48 valandas būtina paviršių padengti gruntu metalui (geriausia tą pačią dieną).

Skiedimas - neskieskite.

Dengimo būdas - voleliu, teptuku.

Dengiamumas - vienu litru nudažysite iki 15 m² paviršiaus.

Tirpiklis – vanduo

Spalva – bespalvis.

Pakuotė – 5 ltr

Paviršiaus paruošimas:

- naujai dažomas paviršius turi būti sausas ir švarus (be purvo, riebalų ir kitų teršalų).

Dažų sudėtis – rūgštinis vario tirpalas.

Papildoma informacija:

- vidutinis nelakių medžiagų kiekis 43,00%.

Apribojimai - negalima dažyti kai oro temperatūra žemesnė nei 8⁰C ir santykinė oro drėgmė didesnė nei 80%. Nedažykite bituminių paviršių.

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamutikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonėsg.33, Klaipėda,
mob.tel.: +370650 25 132, el.p. dazmeta@gmail.com**