

PLASTOR FLOOR LACQUER PUR-T® 3

Dviejų komponentų polikarbonatinis parketo lakas

TECHNINĖ INFORMACIJA	
Aprašymas	Dviejų komponentų vandeniu skiedžiamas 100% polikarbonatinis lakas parketui ir medinių grindų apsaugai kur yra didelis eismas. Gali būti naudojamas sporto paskirties grindims, konferencijų salėms, koridoriams, ofisams ir kitur, kur reikalingas didelis atsparumas dėvėjimuisi. Tinka visų rūšių minkštos, kietos bei egzotinių rūšių medienos padengimui vidaus darbams. Gali būti naudojamas kaip galutinis lako sluoksniu norint suteikti papildomą tvirtumą kitoms lakų dangoms. Tinkamas šildomoms grindims. Bekvapis. Negeltonuoja. Labai lengvai dengiamas ir lengvai išsklaidomas ant lakuojamo paviršiaus.
Blizgumo laipsnis	Matinis (10-20%), pusiau matinis (30-45%), blizgus (55-70%).
Išeiga (vienam sluoksniui)	11m ² /1ltr
Darbo įrankiai	Lakavimui naudoti tik sintetinius teptukus ar volelius.
Džiūvimo laikas	Rekomenduojama temperatūra 20°C ir drėgnumas 65% RH. Saugoti nuo dulkių – 30 min. Galima sušveisti, dengti kitą sluoksnį – 3-5 val. Lengvas eismas – 24 val. (saugoti nuo intensyvaus eismo). Optimalus atsparumas – po 2 savaičių.
Skiediklis ir įrankių valymas	Produktas paruoštas naudojimui – neskiesti! Įrankiai iškart po darbo plaunami su vandeniu ir muilu.
Sandėliavimas	Produktas laikomas gamyklinėje pakuotėje, sandariai uždarytas. Saugoti nuo šalčio! Vieną kartą užšalęs lakas tampa netinkamas naudojimui. Laikyti atokiai nuo šildymo prietaisų ir atviros ugnies, nelakėti tiesioginiuose saulės spinduliuose.
Apribojimai	Lakuojamo paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė nei 8°C ir ne aukštesnė nei 25 °C. Rekomenduojama lakuojamos medienos drėgmė <10%. Patalpoj kurioje lakuojama nerekomenduojama sudaryti skersvėjų. Norint išvengti lako užteršimo, nerekomenduojama lakuoti tiesiai iš originalios taros.
Pakuotės	5 litrai plastmasinė pakuotė (4,5 ltr lakas (A) ir 0,5 ltr lako kietiklis (B)).
Gamintojas	France, V33 Groupe, Siège Social et Usines, BP 1, 39210 Domblans.

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com**