

## CECIL LX530+ – 8 metų medienos apsauginė dažyvė

- ✓ aukštos kokybės apsauga nuo neigiamo vandens ir UV poveikio.
- ✓ kvėpuojanti plėvelė, laidi vandens garams.
- ✓ nesilupa, nesisluoksniuoja, ypač elastinga danga.

Remiantis CECIL produktų istorija, naudojamomis technologijomis ir patirtimi, specialiai sukurta dažyvė LX530+ siekiant papuošti ir apsaugoti visą eksterjero medieną nuo ypatingai neigiamo atmosferos poveikio: vandens, liūčių, šalčio ciklų, saulės spindulių (UV). Ypač tinka naudoti pietų-vakarų pusėse, pajūrio, kalnų, bei ypatingai atšiauriomis ir neigiamomis sąlygomis stovintiems statiniams apsaugoti. Produkto formulėje panaudota naujos kartos alkininė derva sustiprina paviršių (labai aukštas kietųjų dalelių kiekis), bei suteikia dažyvei elastingumą, kuris judant medienai neskeldėja ir nesilupa..

<i>Produktas</i>	<i>Džiūvimas</i>	<i>Įrankiu plovimas</i>	<i>Dengiamumas:</i>
<i>Paruoštas naudojimui</i>	<i>12 valandų</i>	<i>Vait-spiritas</i>	<i>1L – 14-16m<sup>2</sup></i>

### Fizikinės ir cheminės savybės:

#### *Neišdžiūvusio produkto:*

<i>Tankis esant 20°C temperatūrai</i>	0,93 +/- 0,02
<i>Klampumas esant 23°C temperatūrai</i>	kreminis želis
<i>Kietųjų dalelių kiekis</i>	57% +/- 2
<i>Pigmentas</i>	geležies oksidas
<i>Plėvelės žvilgesys</i>	pusiau blizgantis
<i>Spalvos</i>	Medienos atspalviai + bespalvis + "specialios lauko" (atspalviai sumaišyti kartu)
<i>LOJ kiekis (VOC) paruoštame produkte</i>	ES ribinė vertė šiam produktui (Cat A/ E): 400 g / l (2010). Šis produktas turi max 400g / l LOJ (VOC)

### Paviršiaus paruošimas:

#### *Nauja mediena:*

Prieš padengimą paviršius turi būti švarus, sausas be dulkių. Paviršiaus paruošimas turi vykti pagal reikalavimus ir standartą NF P 74-201 (Nuoroda DTU 59-1).

- Teptukai, dulkės, riebalinės apnašos turi būti pašalintos naudojant spiritinį arba celiuliozinį tirpalą.
- Drėgmei neatsparias medienos rūšis prieš dengiant dažyvę turi būti padengti Plastor MULTI-USAGE gruntiniu produktu iš visų pusių, apsaugant medieną nuo vandens neigiamo poveikio.
- Padengimas impregnantu prieš dengiant galutine danga gali apsaugoti medieną nuo dėmių atsiradimo.

#### *Sena mediena:*

Prieš padengimą mediena turi būti švari, sausa, pašalinta senas padengimas, reikia stebėti, kad nebūtų riebalinių dėmių. Nušveitus paviršių reikia gerai nuvalyti medienos dulkes! Šveičiant medieną nenaudoti metalinių šlifavimo priemonių!

## Įrankiai:

Naudoti purškimo įranga arba teptuką.

Išgauti geriausią rezultatą prieš dažymą įrankiai turi būti švarūs ir sausi.

Atliekant pertraukas tarp tepimų negalima teptuko palikti sausai su produktu, būtinai padekite į indą su dažyve.

## Dažymo sąlygos:

Dengiant produktu aplinkos pastovi temperatūra turi būti tarp 12°C - 25°C, bei nebūti kritulių. Negalima dengti medienos kai drėgnumas yra didesnis negu 18%.

Geriausia medieną dažyti pirmoje dienos pusėje, iki pietų, išvengiant vakarinės rasos.

Dažyti galima tik sausą, švarų paviršių. Dulkės likusios nuo šveitimo turi būti nuvalytos arba nusiurbtos. Paviršius negali turėti jokių riebalinių dėmių, silikono, klijų likučių.

1. Nauja arba atnaujinta mediena turi būti padengta impregnantu MULTI-USAGE iš visų pusių ir galų. Jeigu priemonė yra dengiama ant jau padengtos medienos, renovacijai, pereiti iškart prie antro žingsnio.
2. Padengti dviem sluoksniais CECIL 530+, pagal standartą DTU 59.1, gaunant geriausią galutinį rezultatą.
3. Lengvas peršveitimas tarp sluoksnių, labiau išryškins medienos raštą, pašalinsite dulkes ir apnašas, kurios gali nusėsti ant paviršiaus džiūvimo metu.

## Svarbu:

- Nutepti paviršiu dviem sluoksniais, prieš tai kruopščiai nuvalius paviršių.
- Paviršių pakartotinai pertepti, kai pastebimas neigiamas atmosferos poveikis. Pakartotinis pertepimas pailgina dangos tarnavimo laiką.
- Stebėti horizontalius paviršius, kur pastoviai laikosi vanduo, šiuos paviršius dėl pakartotinio pertepimo.

## Įrankių priežiūra

Įrankius išsiplauti iškart po darbo vait-spiritu

## Taros ir pertekliaus utilizavimas

Negalima pilti produkto tiesiai į gruntą. Tuščia tara turi būti išmetama į tam skirtą konteinerį, švari, išplauta, negali būti dažyvos likučių.

## Galiojimas:

Originalioje taroje gali būti sandėliuojamas 2metus

## Pakuotės

1Ltr, 5Ltr, 10Ltr

## Saugumo duomenys

Visada naudoti saugos duomenų lapų informaciją naudojant produktą, DTU, standartus, profesionalias taisykles ir regiono darbų saugos standartus.

Informaciją apie saugų naudojimą, sandėliavimą ir utilizavimą rasite duomenų lapuose tinklapyje

[www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

## Sandėliavimas

Kiekvieną kartą atidarius pakuote, darbo metu, būtinai nuvalykite dangtelį.

Produktą laikyti tik originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje.

Dažyvos pakuotę laikyti atokiai nuo ugnies šaltinių, vengti tiesioginių šalės spindulių, bei saugoti nuo šalčio.

## Spalvos:



## Savybės:

<b>Produkto išvaizda pakuotėje</b>	Gintarinio atspalvio skystis
<b>Džiūvimas</b>	garuodamas
<b>Spalvos nuokrypis</b>	priklausomai nuo medienos rūšies
<b>Pagrindas</b>	naujos kartos alkidinė derva

## CECIL produkcijos sertifikatai ir kokybės standartai



**Perdirbama pakuotė**  
 produkto pakuotė yra pagaminta iš perdirbamo metalo



**ISO 14001 sertifikatas.** Cecil produkcija yra sertifikuota pagal ISO14001 kokybės standartą. Tai reiškia realų poveikį gamtai, vengiant taršos rizikos, prižiūrint ir tobulinant taršos lygį aplinkai, rūšiavimą ir utilizavimą



Šis ženklas nurodo, kad produkto ingredientai yra paimti iš gamtos, nėra naudojami aplinkai neigiamą įtaką turintys ingredientai. Produktas tinka naudoti priemonėms apsaugoti, kurios yra naudojamos net vyno daryklose, produkto ingredientai yra saugūs, nereaguoja su kitais elementais. Produktas gali būti naudojamas ir vidaus darbams, sudėtyje neturi alergenų.



### NMP 0% - 0% NEP

NMP turi turitoksinį poveikį reprodukciniai sistemai, kuri kelia pavojų vaisiui. Jei moters oda turi kontaktą su NMP gali turėti pasekmių vaisiui!



### EKO ŽENKLAS

Eko ženklas pažymi, kad gamintojas gamina:

- lauko darbams tinkančius produktus
- naudoja minimaliausią kiekį pavojingų medžiagų
- naudojamas labai mažas tirpiklio kiekis



**Vidaus oro kokybės ženklas**

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



### Kokybės sertifikatas ISO 9001

Plastor produktų gamybos įrenginiai atitinka ISO 9001: 2000:

- 100% kokybės kontrolė ir gamybos partijų atsekamumas
- Klientų integravimas į produktų gamybos tobulinimą, orientuotą į kliento pasitenkinimą.