

FT-Card

423 Woodtex Dixie Transparent – medienos apsauga, pagaminta vait-spirito pagrindu

Produktas	vait-spirito pagrindu pagaminta, tiksotropinė, tonuojama, medienos apsauginė dažyvė praturtinta natūraliais aliejais, naudojama lauko darbams..Netonuota bazė yra lengvai žalsvo atspalvio.
Panaudojimas	tinkama naudoti abiejoms pjautinės ir obliuotos medienos rūšims, fasadams, medinėms panelėms, lauko baldams, tvoroms, kitiems lauko statiniams. Gali būti naudojama ant termiškai apdorotos arba giluminiu impregnavimu apdorotos medienos, taip pat gali būti naudojama ant medienos, kuri prieš tai jau buvo dengta medienos aliejais. Nerekomenduojama naudoti ant medienos padengtos apsaugos priemone, kuri turi plėvelę. Apsaugo mediena nuo neigiamo atmosferos poveikio, saulės, lietaus, šalčio, pelėsio, grybo ir medienos trūkinėjimo.

Savybės

- apsaugo medieną nuo neigiamo atmosferos poveikio
- vait-spirito pagrindo
- tiksotropinė
- galutinės dangos natūralus, velveto žvilgesys
- įsigeria giliai į mediena, nesudaro jokios plėvelės
- gražūs, natūralūs atspalviai, tonuojama pagal spalvų paletę arba
- produktas pagamintas Suomijoje

Techninė informacija

Sausosios dalelės	apytiksliai 23% pagal svorį						
Tankis	apytiksliai 0,9 g/ml						
Sandėliavimas	36 mėnesiai originalioje pakuotėje, saugojant vėsioje ir sausoje patalpoje esant temperatūrai +5...+20°C. Produktas degus.						
Dengiamumas	standartinis dengiamumas: <table> <tr> <td>pjauta mediena</td> <td>4-8 m²/l.</td> </tr> <tr> <td>obliuota mediena</td> <td>8-12m²/l.</td> </tr> <tr> <td>rąstas</td> <td>8-12 m²/l.</td> </tr> </table>	pjauta mediena	4-8 m ² /l.	obliuota mediena	8-12m ² /l.	rąstas	8-12 m ² /l.
pjauta mediena	4-8 m ² /l.						
obliuota mediena	8-12m ² /l.						
rąstas	8-12 m ² /l.						
Atsparumas temperatūrai	-50 -- +80°C						
Atsparumas dilimui	Vidutinis						
Džiūvimo laikas	+23°C, RH%50, padengtą paviršių saugoti nuo dulkių 2-4 val. Lipnumas dingsta 3-5 val. antras sluoksnis dengiamas po 24 val. Nurodytas laikas yra tik norminis, gali priklausyti nuo santykinės drėgmės ir temperatūros						
Padengimo būdas	teptukas, kempynė arba purškimo aparatas.						
Dangos žvilgesys	pusiaumatinis - matinis.						
Dažų grupė	2012 491. solvento pagrindo, plonasluoksnė , skaidri medienos apsauginė dažyvė lauko darbams						
Skiediklis	Vait-spiritas.						
Įrankių priežiūra	iškart po darbo plauti su geros kokybės vait-spirit skiedikli.						
Pakuotės	0,9l, 2,7l and 9l.						
EU VOC limitai	cat.A/e700g/l(2010), paruoštuose naudoti produktuose VOC<700g/l						

Instrukcijos

Sąlygos	Prieš pradėdant impregnuoti paviršius turi būti sausas ir švarus, neturi artėti lietus dengiant lauke. Temperatūra turi būti aukštesnė negu +10°C, bet žemesnė negu +25°C, santykinė drėgmė 80%. Medienos drėgnumas turi būti mažesnis negu 20%, ir temperatūra džiūvimo metu ne mažesnė negu +5°C.
----------------	---

FT-Card

Instrukcijos

Paviršius turi būti sausas ir švarus. Pašalinti visas laisvas medienos dalis, senos dangos plėvelės likučius, pelėsius, grybus ar kitas priemaišas su teptuku, metaliniu šepečiu arba aukšto slėgio plovimo aparatu. Apsauginė danga galima dengti 1-2 kartus, naudojant teptuką, kempinę arba purškimo aparatą. Prieš pradėdant dažyti, būtina gerai išmaišykite!!! Po padengimo purškimo aparatu rekomenduojama paviršiu nuvalyti teptuku arba kempine. Venkite dažyti vėlai vakare, atrėdant lietu, bei esat stipriems saulės spinduliams. Dengiamumas ir spalva tiesiogiai priklauso nuo medienos kokybės ir kokybiško jos apdirbimo. Įrankiai po darbo turi būti tvarkingai išplauti naudojant vait-spiritą. Nenaudokite per daug priemonės, stenkitės tolygiai padengti, kad nešėšėliuotų. Storas sluoksnis džiūsta daug ilgiau.

Visa informacija pateikiama čia yra patikrinta laboratorijoje ir lauko testų pagalba. Rezultatai yra tiesiog normatyviniai. Jei yra naudojami netinkami padengimo metodai ir yra nesilaikoma sąlygų negalime garantuoti apsaugos kokybės.

Aplinkos apsauga

produktas negali būti šalinamas į kanalizaciją, vandens sistemas ar dirvožemį. Nebenaudojamas produktas turi būti traktuojamas kaip pavojingos atliekos. Sausos, tuščios pakuotės gali būti pridutos į metalo laužą. Sausa medienos alyva gali būti traktuojama kaip standartinė atlieka.

Saugumas

apsauginės pirštinės, - apsauginiai rūbai ir respiratoriaus kaukė turėtų būti naudojama. Pastovus naudojimas gali iššaukti odos džiūvimą ir skilinėjimą. Smulkiau saugos duomenų lapuose.

Degumas

Degumas GHS02

Transportavimas

VAK/ADR dažais susiję produktai 3, III