

## B&J 5 – matiniai, plaunami dažai sienoms ir luboms



B&J 5 – tai matiniai, plaunami dažai vidaus sienoms ir luboms. Dažai pasižymi ypatingai geru dengiamumu ir dideliu atsparumu plovimui (atsparumas šlapiam plovimui 1-oji klasė, pagal EN 13300 standartą).

Šias dažais dažytas paviršius matinis ir tolygus, todėl sienos atrodo vientisai prabangios ir taip išlieka ilgą laiką. Dažai tinkami naudoti tokiose patalpose, kur reikalingas didelis atsparumas dėvėjimuisi: koridoriai, holai, salės, kavinės, biurai, gyvenamosios patalpos.

### Paviršiaus paruošimas:

paviršius turi būti sausas, švarus ir tvarus. Įgeriantys paviršiai turi būti padengti akrilo bazės gruntu B&J Microdispers 716. Neįgeriantys paviršiai padengiami Alkyd Basins Aqueous 710. Stiklo audinys ir veltinys turi būti padengtas tinkamais audinių užpildais.

Įrankių priežiūra ir valymas: naudoti švarų vandenį naudojant valiklį 110 arba teptukų valiklį

### Saugumas ir priemonės:

- Teptukas/volelis – naudoti darbo rūbus, PU pirštines ir akinius
- Purškimas – naudoti apsauginius drabužius, pirštines, veido apsauga A2P3, išvėdinti kas tris darbo valandas.
- Šveitimas - naudoti apsauginius drabužius, pirštines, veido apsauga P2, išvėdinti kas tris darbo valandas.

Dėl papildomos informacijos ir saugos duomenų lapų aplankykite [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

Šie dažai turi Europos ekologinį ženklą, kuri atitinka griežtus aplinkosaugos reikalavimus, žmonių sveikatai ir gerai produkto kokybės. Ekologinis ženklas reiškia, kad dažai yra išbandyti. skaitykite daugiau [www.ecolabel.dk](http://www.ecolabel.dk).



Pašalinimas, utilizavimas: likusius dažus reikia utilizuoti ekologiškai teisingai, todėl juos perleisti į komunalines atliekų perdirbimo stotis.

### Informacija purškimui

Metodas/įranga	Purkštukas	Medžiaga	Formuojant orą	Filtrai
Beoris purškimas	17-21 (Graco)			60

### Techniniai duomenys:

Rišiklis: PVA dispersija

MBK-tipas: PVA sienų ir lubų dažai

### Išdžiūvusios dangos duomenys:

Spalva: balta

Paviršius: matinis, apie 5<sup>0</sup>

Džiūvimo laikas: 2-4 valandos, perdažyti po 8 valandų, +20° C ir 65% RF

Atsparumas plovimui: 1 klasė, pagal EN13300 standartą

Skiediklis: vanduo

Dengiamumas: 8-10 m<sup>2</sup> / ltr

Įrankiai: teptuku, voleliu arba beoriu purkštuvu



Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,  
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. [dazmeta@gmail.com](mailto:dazmeta@gmail.com)