

# Ariva SG Kontaktinis sukibimo gruntas

TECHNINĖ INFORMACIJA	
<b>Aprašymas</b>	Tinkuotų, betoninių ir kitų mineralinių paviršių, taip pat ir pasižyminčių prastu įgeriamumu (betonas, gelžbetoninės plokštės, aliejiniiais dažais dažyti paviršiai), sukibimo padidinimui ir pagrindo paruošimui prieš glaistant, dažant paviršius struktūriniais dažais, tinkuojant mineraliniais ir akriliniiais tinkais, prieš tepant išlyginamąjį tinko sluoksnį, ar prieš klijuojant keramines plyteles.
<b>Išėiga (vienam sluoksniui)</b>	4-6m <sup>2</sup> /1kg
<b>Spalva</b>	Balta bei tonuojami pageidaujamos spalvomis.
<b>Darbo įrankiai</b>	Teptukas, šepetys, volelis.
<b>Džiūvimo laikas</b>	Rekomenduojama temperatūra +20°C. 1-2 val. priklausomai nuo aplinkos temperatūros bei paviršiaus įgeriamumo.
<b>Skiediklis ir įrankių valymas</b>	Produktas paruoštas naudojimui – neskiesti!. Įrankiai po darbo plaunami vandeniu.
<b>Sandėliavimas</b>	Laikyti sandarioje taroje nuo +5 iki+30°C temperatūroje.
<b>Apribojimai</b>	Paviršius turi būti tvirtas, sausas ir švarus, be riebalinių dėmių. Purvą, dulkes, kreidą, atsilupusius dažus ir t.t. nuvalykite. Didelius nelygumus išlyginkite. Naują tinką ar betoną galima gruntuoti tik jiems pilnai išdžiūvus.
<b>Pakuotės</b>	5 L; 10 L.
<b>Gamintojas</b>	UAB „ARIVĖJA“, J. Janonio g. 13, Panevėžys.

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,  
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. [dazmeta@gmail.com](mailto:dazmeta@gmail.com)**