

Crown Covermatt Emulsion

Matiniai dažai luboms

TECHNINĖ INFORMACIJA	
Aprašymas	Labai gero dengiamumo, emulsiniai dažai vidinėms sienoms ir luboms. Dažais rekomenduojama dažyti naujus paviršius (ypač lubas). Dažai praleidžia drėgmę, todėl jais galima dažyti ne visiškai išdžiūvusius paviršius. Vandens pagrindu, matiniai, silpnai plaunami.
Blizgumo laipsnis	Matinis
Išeiga (vienam sluoksniui)	11-16m ² /litr
Spalva	Balta
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis, purkštuvas. Orinis purškimas: minimalus slėgis 138 bar. (2000lb. in ²). Purkštuko dydis: 0.38mm - 0.46mm
Džiūvimo laikas	Rekomenduojama temperatūra 20°C ir drėgnumas 50% RH: 1-2 val. Galima perdažyti – po 4 h. Pilnas subrendimas ir atsparumas - 3 sav.
Skiediklis ir įrankių valymas	Vanduo. Esant poreikiui dažus pirmam sluoksniui galima skiesti 10% - 20% pagal dažų tūrį. Antras sluoksnis dažomas neskiestais dažais.
Sandėliavimas	Produktas laikomas vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje atokiau nuo šildymo prietaisų. Nelaikyti arti maisto, ar maistui skirtų indų. Nesandėliuoti produkto žemesnėje nei +10°C temperatūroje! Saugoti nuo užšalimo!
Apribojimai	Negalima dažyti kai oro temperatūra žemesnė nei 8°C ir santykinė oro drėgmė didesnė nei 80%.
Pakuotės	5 L; 10 L.
Gamintojas	Crown Paints Ltd, P.O.Box 37, Hollins Road, Darwen Lancashire BB3 OBG, Didžioji Britanija.

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com**