

# *Crown Non Drip Mat For Wood & Metal*

## Nenutekantys matiniai dažai

TECHNINĖ INFORMACIJA	
<b>Aprašymas</b>	Vandens pagrindo, patvari satininė apdaila, skirta vidaus mediniams ir metaliniams paviršiams. Itin tirštos sudėties, kuri palengvina naudojimą. Pagaminta naudojant unikalią „Breathesasy“ formulę. 99% be tirpiklių ir beveik bekvapiai dažai.
<b>Blizgumo laipsnis</b>	Matinis
<b>Išėiga (vienam sluoksniui)</b>	9m <sup>2</sup> /1ltr
<b>Spalva</b>	Briliantinio baltumo
<b>Darbo įrankiai</b>	Teptuku tepama tolygiu sluoksniu (geriausių rezultatų pasiekama naudojant švelnų, minkštų ilgų šerelių teptuką).
<b>Džiūvimo laikas</b>	Rekomenduojama temperatūra 20°C ir drėgnumas 50% RH: 1 val. Galima perdažyti – po 6 val.
<b>Skiediklis ir įrankių valymas</b>	Dažai paruošti dažymui. Prieš naudodami nemaišykite. Įrankiai valomi su vandeniu.
<b>Sandėliavimas</b>	Produktas laikomas vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje atokiau nuo šildymo prietaisų. Nelaikyti arti maisto, ar maistui skirtų indų. Nesandėliuoti produkto žemesnėje nei +10°C temperatūroje! Saugoti nuo užšalimo!
<b>Apribojimai</b>	Negalima dažyti kai oro temperatūra žemesnė nei 8°C ir santykinė oro drėgmė didesnė nei 80%.
<b>Dažų sudėtis</b>	Titano dioksidas, akrilas.
<b>Pakuotės</b>	0,75 L; 2,5 L.
<b>Gamintojas</b>	Crown Paints Ltd, P.O.Box 37, Hollins Road, Darwen Lancashire BB3 OBG, Didžioji Britanija.

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,  
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. [dazmeta@gmail.com](mailto:dazmeta@gmail.com)**