

Crown Solo One Coat

Tiksotropiniai dažai medžiui ir metalui

TECHNINĖ INFORMACIJA	
Aprašymas	Aukščiausios kokybės, unikalios sudėties, tiksotropiniai dekoratyviniai ir apsauginiai dažai medienai ir metalui, skirti vidaus darbams. Šiais dažais galima dažyti nenaudojant gruntinių dažų. Puikus atlaso blizgesys. Didelio pigmentų kiekio dėka pakanka nudažyti vienu sluoksniu. Neblunka, negelsta. Padengia paviršių lygia plėvele.
Blizgumo laipsnis	Pusiau matinis
Išeiga (vienam sluoksniui)	9m ² /litr
Spalva	Briliantinio baltumo
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis.
Džiūvimo laikas	Rekomenduojama temperatūra 20°C ir drėgnumas 50% RH: 4-6 val. Galima perdažyti – po 16 val.
Skiediklis ir įrankių valymas	Dažai paruošti dažymui. NESKIESTI. Įrankiai valomi su skiedikliu 646.
Sandėliavimas	Produktas laikomas vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje atokiau nuo šildymo prietaisų. Nelaikyti arti maisto, ar maistui skirtų indų. Nesandėliuoti produkto žemesnėje nei +10°C temperatūroje! Saugoti nuo užšalimo!
Apribojimai	Negalima dažyti kai oro temperatūra žemesnė nei 8 ⁰ C ir santykinė oro drėgmė didesnė nei 80%.
Dažų sudėtis	Titano dioksidas, spalvoti pigmentai, tirštintojas.
Pakuotės	0,75 L
Gamintojas	Crown Paints Ltd, P.O.Box 37, Hollins Road, Darwen Lancashire BB3 OBG, Didžioji Britanija.

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com**