

Fleetwood Extra Plus Vinyl Matt

Matiniai dažai luboms ir sienoms

| TECHNINĖ INFORMACIJA | |
|---------------------------------------|--|
| Aprašymas | Tai aukštos kokybės, matiniai, emulsiniai dažai, skirti profesionaliam naudojimui, pasižymi geru dengiamumu ir išeiga. Naidotini vidaus sienoms ir luboms dažyti, tačiau tinka ir lauko tinkuotų fasadų dažymui. |
| Blizgumo laipsnis | Matinis |
| Išeiga (vienam sluoksniui) | 15m ² /1ltr |
| Spalva | Briliantinio baltumo, dažyti luboms bei tonuojamos pageidaujamos spalvos sienoms. |
| Darbo įrankiai | Teptukas, volelis, purkštuvas. Orinis purškimas: minimalus slėgis 138 bar. (2000lb. in ²). Purkštuko dydis: 0.38mm - 0.46mm |
| Džiūvimo laikas | Rekomenduojam temperatūra 20°C ir drėgnumas 50% RH. Sausas priliesti - 30 min. Galima perdažyti – po 2-3 val. Pilnas subrendimas ir atsparumas - 3 sav. |
| Skiediklis ir įrankių valymas | Vanduo. Esant poreikiui dažus pirmam sluoksniui skiesti 5% - 10% pagal dažų tūrį. Antras sluoksnis dažomas neskiestais dažais. |
| Sandėliavimas | Produktas laikomas vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje atokiau nuo šildymo prietaisų. Nelaikyti arti maisto, ar maistui skirtų indų. Nesandėliuoti produkto žemesnėje nei +10°C temperatūroje! Saugoti nuo užšalimo! |
| Apribojimai | Negalima dažyti kai oro temperatūra žemesnė nei 10 ⁰ C ir santykinė oro drėgmė didesnė nei 75%. |
| Rišančioji medžiaga | Vinilo/akrilo polimero emulsija. |
| Pakuotės | 1 L; 2,5 L; 5 L; 10 L |
| Gamintojas | Fleetwood Paints Ltd. Virginia, Co Cavan, Ireland |

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com**