

PLASTOR TANNIN INHIBITOR

Gruntas prieš medienos lakavimą

| TECHNINĖ INFORMACIJA | |
|---------------------------------------|---|
| Aprašymas | Vieno komponento gruntinė danga medienos padengimui prieš lakavimą. Gruntas specialiai sukurtas tam, kad surištu medienoje esančius taninus ir neleistu medienai pakeisti spalvos po nulakavimo. Apsaugo medieną nuo raudonavimo, tamsėjimo ar kitokių spalvinių pokyčių, tinka visų rūšių įprastoms bei egzotinėms medienos rūšims (uosis, ąžuolas, riešutmedis, vyšnia, afara ar kt.). Gruntas yra visiškai skaidrus, nekeičia medienos spalvos bei laikui bėgant negelsta. Labai takus ir paprastai dengiamas, lengvai šveičiamas. |
| Blizgumo laipsnis | Extra matinis (>10%) |
| Išėiga (vienam sluoksniui) | 10m ² /1ltr |
| Darbo įrankiai | Darbui gali būti naudojami trumpo arba vidutinio plauko veliūriniai lakavimo voleliai ar teptukai skirti vandeninių lakų padengimui. |
| Džiūvimo laikas | Rekomenduojama temperatūra 20°C ir drėgnumas 65% RH. Saugoti nuo dulkių – 45min. Galima sušveisti, dengti kitą sluoksnį – 1-2 val. (priklausomai nuo medienos ir aplinkos drėgnumo bei temperatūros). |
| Skiediklis ir įrankių valymas | Produktas paruoštas naudojimui – neskiesti! Įrankiai iškart po darbo plaunami su vandeniu ir muilu. |
| Sandėliavimas | Produktas laikomas gamyklinėje pakuotėje, sandariai uždarytas. Saugoti nuo šalčio! Vieną kartą užšalęs lakas tampa netinkamas naudojimui. Laikyti atokiai nuo šildymo prietaisų ir atviros ugnies, nelakoti tiesioginiuose saulės spinduliuose. |
| Apribojimai | Lakuojamo paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė nei 8°C ir ne aukštesnė nei 25 °C. Rekomenduojama lakuojamos medienos drėgmė <10%. Patalpoj kurioje lakuojama nerekomenduojama sudaryti skersvėjų. Norint išvengti lako užteršimo, nerekomenduojama lakuoti tiesiai iš originalios taros. |
| Pakuotės | 5 L |
| Gamintojas | France, V33 Groupe, Siège Social et Usines, BP 1, 39210 Domblans. |

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com**