

# *COO-VAR Zinc Phosphate Primer*

## Antikorozinis cinko fosfato gruntas metalui

TECHNINĖ INFORMACIJA	
<b>Aprašymas</b>	Alkidinis gruntas tirpiklio (vaitspirtu) pagrindu, metalinių konstrukcijų paviršių dažymui. Šis gruntas pasižymi ypatingai geromis antikorozinėmis savybėmis. Tinka gruntuoti tiek naują metalą tiek ir seną. Gerai limpa prie aprūdijusių paviršių. Lauko ir vidaus darbams. Atsparus temperatūrai iki 90 C. Tai aukščiausios kokybės gruntas, skirtas gruntuoti juodųjų ir spalvotųjų metalų paviršius, tinkamai paruoštus galvanizuotus paviršius (cinkuotus, variuotus ir t.t.) bei aliuminio lydinius. Taip pat galima gruntuoti sausas glazūruotas plyteles, čerpes ir kitus panašius lygius paviršius. Gruntas pasižymi labai geru sukibimu su metaliniais paviršiais. Didelis grunto sudėtyje esančio cinko fosfato kiekis užtikrina gerą antikorozinę apsaugą. Atsparus, drėgmei, naftos produktams, buityje ir kai kuriems pramonėje naudojamiems chemikalams, skiestoms rūgštims ir šarmams.
<b>Blizgumo laipsnis</b>	Pusiau matinis
<b>Išėiga (vienam sluoksniui)</b>	10m <sup>2</sup> /1ltr
<b>Spalva</b>	Pilka
<b>Darbo įrankiai</b>	Teptukas, volelis, purškimas (skiesti su vaitspirtu 10% dažų tūrio).
<b>Džiūvimo laikas</b>	Dažomo paviršiaus ir aplinkos temperatūra dažymo metu turi būti nuo +10°C iki +42°C, oro drėgnumas ne daugiau kaip 75%. Sausas priliesti – 3 val. Dengti kitą sluoksnį arba uždažyti – po 12 val.
<b>Skiediklis ir įrankių valymas</b>	Vaitspirtas. Prieš įrankių valymą nuo jų reikia pašalinti grunto likučius. Įrankiai plaunami su vaitspirtu.
<b>Sandėliavimas</b>	Produktas laikomas sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje. Nelaikyti arti maisto, ar maistui skirtų indų. Nesandėliuokite produkto žemesnėje nei +10°C temperatūroje.
<b>Apribojimai</b>	Prieš naudojimą gruntą būtina gerai išmaišyti. Naudoti gerai ventiliuojamoje patalpoje. Jei dažoma lauke oro temperatūra turi būti nemažesnė +5°C ! Užtikrinti geram dengimui įsitikinkite, kad teptukas ar volelis išsklaido gruntą tolygiai po paviršių . Įsitikinkite, kad dengiant gruntu nesusidarytų “balos” ar nebūtų padengiama per plonu sluoksniu.
<b>Pakuotės</b>	1 L; 2,5 L; 20 L.
<b>Gamintojas</b>	Coo-Var, Lockwood street, Hull HU2 0HN, Didžioji Britanija

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,  
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. [dazmeta@gmail.com](mailto:dazmeta@gmail.com)**