

Fintex Talomaali

Suomiški medinių fasadų dažai

TECHNINĖ INFORMACIJA	
Aprašymas	Suomiški dažai linų aliejaus ir akrilo dervos pagrindu, skirti medinių fasadų bei kitos lauko medienos dažymui. Skiedžiami vandeniu. Pusiau matiniai, silpno kvapo. Dažai ilgaamžiai, sukurti išskirtinai medinių fasadų dažymui ir atnaujinimui. Vieni populiariausių Suomijos rinkoje. Tinka senos ir naujos, bei prieš tai dažytos medienos padengimui. Gerai padengia paviršius. Linų aliejau pagrindu. Sudėtyje yra priedų saugančių nuo pelėsių ir medienos grybelio. Atsparūs UV spindulių bei atmosferos poveikiui. Labai gerai plaunama, galima naudoti buitinius valiklius. Tinka medienai kuri prieš tai buvo padengta impregnuojančiomis priemonėmis.
Blizgumo laipsnis	Pusiau matinis.
Išėiga (vienam sluoksniui)	Nauja obliuota mediena - 8 - 10 m ² /ltr/1 sluoksniui. Nauja pjautinė mediena - 4 - 6 m ² /ltr/1 sluoksniui. Anksčiau dažytas paviršius - 7 - 9 m ² /ltr/1 sluoksniui.
Spalva	Balta bei tonuojami pageidaujama spalva
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis, purkštuvas.
Džiūvimo laikas	Rekomenduojama temperatūra 20°C ir oro drėgnumas 65%. Sausas priliesti: 1,5 val. Galima perdažyti – po 4 val.. Visiškai sausas po 6 val. Saugoti nuo tiesioginio kontakto su vandeniu ir kitais skysčiais: 2-3 dienos.
Skiediklis ir įrankių valymas	Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti 10% su vandeniu. Prieš įrankių valymą nuo jų reikia maksimaliai pašalinti produkto likučius. Įrankiai plaunami su vandeniu.
Sandėliavimas	Sandėliuoti gamyklinėje pakuotėje, ne žemesnėje nei +5°C. Saugoti nuo šalčio, vieną kartą užšalęs produktas tampa netinkamas naudojimui!
Apribojimai	Dažyti rekomenduojama +10 - +25°C, kuomet atmosferos drėgnumas neviršija 80%. Nerekomenduojama dažyti tiesioginėje saulėkaitoje ar prieš pat iškrentant rasai.
Pakuotės	0,9 L; 2,7 L; 9 L.
Gamintojas	Fintex-Tetrakem Oy; Mäkirinteentie 13, 36220 Kangasala, Finland.

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com**