

CECIL ProLx515

CECIL 515 - 6 metų medienos apsauginė dažyvė



CECIL yra įsipareigojus teikti aukštųjų technologijų produktus siekiant patenkinti Europos direktyvų standartus ir klientų lūkesčius, susijusius su kokybę, efektyvumu ir aplinkosauga. Siekiant tai užtikrinti CECIL gimsta gamyklose pagal griežtą ISO 14001 standartą, siekiant užtikrinti 100% apsaugą gamtai pasirenkant žaliavas ir kontroliuojant pramoninę taršą užtikrinant produktų efektyvumą ir poveikį gamtai.

SAVYBĖS:

Medinių paviršių apsauga

- aukštos kokybės apsauga nuo neigiamo atmosferos poveikio su UV stabilizatoriais.
- kvėpuojanti plėvelė, laidu vandens garams, su priedais, apsaugančiais nuo grybo, pelėsio.
- nesilupa, nesisluoksniuoja, ypač elastinga dažyvės plėvelė.

Po CECIL patirties, dažyvė LX515 yra specialiai sukurta siekiant papuošti ir apsaugoti visą eksterjero ir vidaus medieną nuo neigiamo atmosferos poveikio, vandens ir UV. Produkto formulė panaudota naujos kartos akrilinė derva, kuri leidžia du sluoksnius padengti tą pačią dieną, dažyvė lengvai dengiasi ant paviršiaus, suteikdama medienai natūralų medienos raštą.

CHARAKTERISTIKOS:

Skiedimas: priemonė paruošta naudojimui

Produkto išvaizda pakuotėje: balzganas skystis

Plėvelės žvilgesys: pusiau blizgantis

Klumpumas – kreminė želė

Tankis: 1.03 +/- 0.02

Kietųjų dalelių kiekis: %: 23% +/- 2%

Dervos tipas: naujos kartos akrilinė derva

Pigmentas: geležies oksidas

Spalvos: Medienos atspalviai + bespalvis +

"specialios lauko" (atspalviai sumaišyti kartu)

Naudojimas: vidaus ir lauko darbams (bespalvis tik vidaus darbams)

Žybsnio taškas: nenurodytas

Skiediklis: vanduo

Dengiamumas: 12-14m² dengiant vienu sluoksniu (dengiamumas priklauso nuo medienos drėgnumo, bei paviršiaus paruošimo)

DAŽYMO SĄLYGOS:

Įrankiai: teptukas arba purškimo įranga

Negalima dažyti esant drėgnam orui arba artėjant lietui!!!

Galima dažyti esant aplinkos temperatūrai nuo 5°C iki 25°C!!!

PAKUOTĖ IR SANDĖLIAVIMAS:

Pakuotės: 1L ir 5L

Sandėliavimas: 5 ° C < T ° C < 35 ° C, saugojant originalioje pakuotėje.

NESUŠALDYTI!!!

DŽIŪVIMAS: (20°C – HR: 65%)

Saugoti nuo dulkių: 30min.*

Dengti antrą sluoksnį: po 4-6val*

Pilnai subręsta: 24val*

*Džiūvimas priklauso nuo medienos ir aplinkos drėgmės ir temperatūros

SPALVOS



Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370650 25 132, el.p. dazmeta@gmail.com