

Dažai Ariva VD-PBL

Matiniai vandens dispersiniai dažai išorės ir vidaus darbams

TECHNINĖ INFORMACIJA	
Atsparumas trinčiam	II klasė.
Aprašymas	Dažai ARIVA VD-PBL greitai džiūsta ir gerai padengia dažomą paviršių. Nudažytą paviršių lengva plauti. PRITAIKYMAS: Dažai vidaus ir išorės darbams. Dažai skirti tinko, plytų mūro, betono, gipso kartono, tapetuotų, anksčiau dažytų ir kitokių mineralinių paviršių dažymui.
Blizgumo laipsnis	Matinis
Išeiga (vienam sluoksniui)	12-14m ² /litr
Spalva	Balta bei tonuojami pageidaujamomis spalvomis.
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis, purkštuvai. Orinis purškimas: minimalus slėgis 138 bar. (2000lb. in ²). Purkštuko dydis: 0.38mm - 0.46mm
Džiūvimo laikas	Rekomenduojama temperatūra +20±3°C: 1 val. Galima perdažyti dažams išdžiūvus, bet ne anksčiau kaip po 1,5-2 val.
Skiediklis ir įrankių valymas	Dažus galima skiesti vandeniu. Dažant pirmą kartą iki 10% tūrio, antrą kartą iki 5 % tūrio. Įrankiai po darbo plaunami su vandeniu.
Sandėliavimas	Produktas laikomas vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje atokiau nuo šildymo prietaisų. Nelaikyti arti maisto, ar maistui skirtų indų. Laikyti sandariai uždengtoje taroje, nuo +5 iki +30°C temperatūroje. Saugoti nuo užšalimo!
Apribojimai	Negalima dažyti kai oro temperatūra žemesnė nei 5 ⁰ C ir santykinė oro drėgmė didesnė nei 75%.
Pakuotės	1 L; 3 L; 5 L; 10 L.
Gamintojas	UAB „ARIVĖJA“, J. Janonio g. 13, Panevėžys.

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com**