



**UAB „DAŽMETA“**  
Svajonės g. 33, Klaipėda  
Tel./faksas 8 46 496907  
Mob.: +370 650 25132  
El. paštas [dazmeta@gmail.com](mailto:dazmeta@gmail.com)  
[www.dazmeta.lt](http://www.dazmeta.lt)

## DANA LIM A/S

**Gaminio aprašymas:**

# Letspartel Medium Extra 623

**Glaistas vandens pagrindu vidaus darbams**

**Bendras aprašymas ir panaudojimas:**

Letspartel Medium Extra 623 tai aukštos kokybės paruoštas naudojimui vidutinio grūdėtumo glaistas nedidelių nelygumų užglaiistymui.

Šis glaistas skirtas profesionaliam naudojimui sausose vidaus patalpose- betoninių, mūro blokelių, gipso kartono ir kitokioms luboms bei sienoms. Dėl savo konsistencijos ir kitų savybių ypač patogus glaistant gipso kartono paviršius.

Dažomas dispersiniais ir alkidiniais dažais.

Glaistas atitinka naujo standarto EN 13963 reikalavimus, žymėtas CE pagal ES reikalavimus statybinėms medžiagoms.

Letspartel Medium Extra 623 tai aukštos kokybės vidutinio grūdėtumo glaistas nedidelių nelygumų užglaiistymui sausose vidaus patalpose. Ypač patogus glaistant gipso kartono paviršius.

**Fizinės / cheminės savybės:**

**Glaistas:**

**Tipas:**

**Spalva:**

**Konsistencija:**

**Lyginamasis svoris:**

**Galiojimo laikas:**

**Įpakavimas:**

Lengvasvoris glaistas vinilacetatopolimerų pagrindu

Šviesiai pilka

Pasta

apie 0,85 kg/l

Ne mažiau 12 mėn, laikant vėsioje tamsioje vietoje gerai uždarytame inde Saugokite nuo šalčio.

Gaminio nr.	Įpakavimas
7997	10 ltr

**Dažymas:**

**Susitraukimas:**

**Atsparumas vandeniui:**

Galimas

5 %

Neatsparus

## DANA LIM A/S

### Nurodymai vartotojui:

Paruošimas:

Pagrindas turi būti švarus, sausas ir nedulkėtas. Gerai nuvalykite senų tapetų likučius.

Glaistymas:

Dirbant su Letspartel Medium Extra 623, naudokite įprastas glaistymo menteles. Skirtas glaistyti nelygumams iki 4mm, tačiau vengiant skilinėjimo arba esant didesniems nelygumams, glaistykite keliais plonais sluoksniais, kiekvienam sluoksniui leisdami pilnai išdžiūti.

Išėjga:

1 m<sup>2</sup>/l, dengiant 1mm sluoksniu.

Džiūvimas:

Maždaug 4 mm/24 val  
Plėvelė susidaro maždaug po 1 val, šlifuoti galima po 1-4 val, dažyti- po 1-8 val.  
Džiūvimo laikas labia priklauso nuo patalpos temperatūros, santykinės drėgmės, ventiliacijos.

Valymas:

Kol glaistas drėgnas, nuvalykite vandeniu. Sukietėjusį glaistą drėkinkite vandeniu.  
Įrankius, drabužius plaukite vandeniu.

### Sveikata ir saugumas:

Pavojingumo simboliai:

Nėra

Rizikos ir saugos frazės:

Nėra

Daugiau informacijos rasite Saugos Duomenų Lapuose.

Informacija, pateikta šiuose lapuose, paremta ilgamete mūsų patirtimi ir laboratoriniais tyrimais ir gali būti naudojama kaip instrukcija ieškant optimalių darbo metodų. Kadangi mes negalime kontroliuoti konkrečių darbo sąlygų, negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus neteisingai naudojant mūsų gaminius. Duomenys šiuose lapuose yra informacinio pobūdžio. Visuomet rekomenduojame atlikti testą su Jūsų naudojamomis medžiagomis ir darbo sąlygomis.