

Cuprinol Trade Quick Drying Cladding

Aukštos kokybės dažai lauko medienai

TECHNINĖ INFORMACIJA	
Aprašymas	Aukštos kokybės dengiantys dažai, skirti medienos apdailai ir apsaugai lauko sąlygomis. Šie dažai skirti dažyti mediniams fasadams, sodo konstrukcijoms, tvoroms bei lauko pavėsinėms. Jie tinka obliuotai ir grubaus pjovimo medienai. Pasižymi puikiu dengimu ir yra labai elastingi bei ilgaamžiai.
Blizgumo laipsnis	Pusiau matinis.
Išeiga (vienam sluoksniui)	Iki 12m ² /1ltr
Spalva	Ruda (RAL 8017).
Darbo įrankiai	Teptukas, orinis puršktuvas. Purškimo slėgis dažniausiai nustatomas minimalus (133bar.), purkštuvo angos diametras 0,38mm, purkštuvo pasukimo kampas - 65°.
Džiūvimo laikas	Rekomenduojama temperatūra 20°C ir drėgnumas 65% RH: 1-2 val. Galima perdažyti – po 4 val. Visiškai sausas po 6 val. Saugoti nuo tiesioginio kontakto su vandeniu ir kitais skysčiais: 2-3 dienos.
Skiediklis ir įrankių valymas	Paruoštas naudojimui - skiesti nereikia! Prieš įrankių valymą nuo jų reikia maksimaliai pašalinti produkto likučius. Įrankiai plaunami su vandeniu.
Sandėliavimas	Produktas laikomas vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje atokiau nuo šildymo prietaisų. Nelaikyti arti maisto, ar maistui skirtų indų. Nesandėliuoti produkto žemesnėje nei +5°C temperatūroje !
Apribojimai	Negalima dengti lyjant lietu, esant dideliame atmosferos drėgnumui ar esant žemesnei nei +5°C temperatūrai. Lietus ir žema temperatūra pilnai neišdžiūvusiai dangai gali turėti neigiamą poveikį. Medinis paviršius prieš dengimą apsaugine priemone turi būti visiškai sausas.
Pakuotės	10 L
Dažų sudėtis	Titano oksidas, Geležies oksidai ir organiniai pigmentai, vinilo-acetato polimeras.
Gamintojas	ICI Paints AkzoNobel, Wexham Road, Slough, Berkshire, SL2 5DS, U.K.

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com**