

Everbuild MaximumTorque

Greito sukibimo montažiniai klijai tinkantys šlapiems paviršiams

TECHNINĖ INFORMACIJA	
Aprašymas	Sukurtas hibridinių polimerų technologija ir pasižymi itin tvirtu bei greitu sukibimu su apdirbamais paviršiais. Klijai yra dvigubai greičiau klijuojantys nei visi kiti panašios paskirties klijai esantys šiuo metu prekyboje. Unikalaus polimero dėka klijai klijuoją beveik viską bet kokiomis sąlygomis, net lyjant ar juos naudojant po vandeniu. MAXIMUM TORQUE subręsta į elastingą gumą, kas leidžia jį naudoti kaip klijuojantį hermetiką. Klijuoja ir hermetizuoja viską, panaudojimo galimybės beveik neribotos. Atsparus ekstremalioms temperatūroms: nuo - 40°C to +150°C.
Džiūvimo laikas	Klijai pasidengia plėvele per 15-30 min., pilnai subręsta +/- 2mm per 24 val. Džiūvimas gali būti lėtesnis klijuojant ne porėtus paviršius.
Sandėliavimas	Produktas laikomas vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje atokiau nuo šildymo prietaisų. Nelaikyti arti maisto, ar maistui skirtų indų. Saugoti nuo užšalimo!
Apribojimai	Klijuojant horizontalioje padėtyje iš apačios, reikalinga papildomai naudoti mechaninius fiksatorius Klijuojant didelius veidrodžius (>1m ² bendro ploto) papildomai naudokite mechaninius fiksatorius Klijuojant sunkias detales papildomai naudokite mechaninius fiksatorius kol klijai nėra pilnai sudžiūvę. Negalima užhermetizuoti klijuojamo veidrodžio kraštų kol klijai nėra pilnai išdžiūvę. Negalima naudoti paviršiams kurie išskiria aliejus ar sakus. Stiklinių blokelių klijavimas: prieš klijuojant visada įsitikinkite kad gamintojas leidžia naudoti klijus. Uždažymas: prieš uždažant visą paviršių įsitikinkite, kad dažas nesukelia neigiamos reakcijos mažesniame plote. Negalima klijuoti polietileno, polipropileno ir teflono. Akmens kljavimas: prieš klijuojant visą paviršių, išbandykite klijų suderinamumą ir akmens atsparumą dėmėms mažesniame plote. Naudojant kaip hermetiką: nerekomenduojama naudoti vietose, kuriose šoninis poslinkis yra didesnis nei +/- 12.5%. Klijuojant didelius plotus bei svorius rekomenduojama naudoti dantytą laistykklę tuo užtikrinant vienodą klijų pasiskirstymą visame klijuojamame paviršiuje.
Pakuotės	300 ML
Gamintojas	EVERBUILD BUILDING PRODUCTS LTD, Site 41, Knowsthorpe Way, Cross Green Industrial, Estate, Leeds, West Yorkshire, LS9OSW, ENGLAND

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com**