

Teamac Teamalak Yacht Varnish

“Jachtinis” lakas

TECHNINĖ INFORMACIJA	
Aprašymas	Labai ilgaamžiškas bespalvis lakas išorės medžiui, vaitspinto pagrindu, savo sudėtyje turi ultravioletinius filtrus, saugančius nuo stiprios saulės šviesos. Puikiai tinka jūriniam klimatui, pilnai blizgantis. Skirtas lakuoti tiek europines, tiek ir egzotines medienos rūšis.
Blizgumo laipsnis	Blizgantis
Išėiga (vienam sluoksniui)	9-11m ² /1ltr
Spalva	Bespalvė
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis
Džiūvimo laikas	Rekomenduojama oro temperatūra – +20 °C, oro drėgnumas ≤80 %. Sausas priliesti – 4-6 val. Perdažyti galima – po 24 val.
Skiediklis ir įrankių valymas	Vaitspirtas. Prieš įrankių valymą nuo jų reikia pašalinti dažų likučius. Įrankiai plaunami su vaitspirtu.
Sandėliavimas	Laikyti uždaroje originalioje pakuotėje esant temperatūrai nuo 5°C ir 25°C. <u>DEGUS</u> – laikyti atokiai nuo karščio, kibirkščių ir atviros liepsnos. Laikyti pakuotes sandariai uždarytas. Laikyti vertikalioje padėtyje. Laikyti atskirai nuo: oksiduojančių medžiagų, šarmų ir rūgščių.
Apribojimai	Paviršius dažymo metu turi būti visiškai švarus ir sausas, senos ir nekokybiškos dangos turi būti pilnai pašalintos iki švaraus paviršiaus. Anksčiau dažyti paviršiai prieš dažymą turi būti gerai sušveisti užtikrinant geresnę adheziją.
Pakuotės	1 L; 5 L.
Gamintojas	Teal & Mackrill Ltd, Lockwood Street, Hull, HU2 0HN, England

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com**